

TB& Techno Rubber EPDM Fleeceback is een EPDM dakdichtingssysteem met de hoogste beschermingsfactor. Door de polyester laag en pre-tape kan deze dakdichting snel en eenvoudig geplaatst worden zonder het gebruik van een vlam. De polyester onderlaag zorgt tevens voor een goede dampdrukverdeling.

De TB& Techno Rubber EPDM Fleeceback behoudt zijn flexibiliteit zowel bij zeer koude als extreem warme temperaturen.

Producteigenschappen :

- Vooraf in de fabriek geplaatste nadentape.
- Dampdrukverdelende polyesterlaag.
- EPDM gemaakt uit robuust materiaal voor een optimale bescherming.
- Behoudt van helder regenwater i.f.v. regenwaterrecuperatie.
- Geen vlam nodig bij plaatsing.

Voorbereiding :

De ondergrond moet stofvrij, zuiver en droog zijn. De dakstructuur moet voldoende stevig zijn. Niveauverschillen dienen opgevuld waar nodig.

Contact met petroleumproducten, warme bitumen, vetten, minerale en plantaardige oliën dient vermeden te worden.

Verwerking :

Minimale verwerkingstemperatuur: 5°C

De TB& Techno Rubber EPDM Fleeceback goed aanvegen zodat een perfecte hechting wordt bekomen.

Gebruik steeds droge rollen, plaatsing waarbij de polyester onderlaag nat is dient vermeden te worden. Wij verwijzen eveneens naar de geldende technische voorlichtingen van het WTCB.

DIKTE	BREEDTE	LENGTE
2,2 mm	1,52 m	30,5 m
2,2 mm	1,52 m	15,25 m
2,2 mm	3,05 m	15,25 m

Technische gegevens :

Eigenschappen	Specificatie
Zichtbare afwijkingen (EN 1850-2)	Conform
Doorscheurweerstand (EN 12310-1)	≥ 150 N
Rechtheid (EN 1848-2)	≥ 50 mm
Vlakheid (EN 1848-2)	≥ 10 mm
Dichtheid (EN 1849-2)	-5% / + 10%
Vuurbestendigheid (EN/TS 1187)	Froof
Reactie bij brand (EN 13501-1)	E
Waterdichtheid (EN 1928 (B))	Conform
Treksterkte (EN 12311-2)	10,50 N/mm ²
Verlenging (EN 12311-2)	487%
Weerstand tegen statische belasting (EN 12730 (B))	≤ 20 Kg
Dimensionale stabiliteit (EN-1107-2)	$\leq 0,4$ %
Weerstand tegen impact (EN 12691 (A))	≤ 150 mm
Schuifweerstand overlapverbindingen (EN 12317-2)	228 N/50 mm
Afpelweerstand overlapverbindingen (EN 12316-2)	25 N/50 mm
UV-weerstand (EN 1297)	Conform
Ozon-weerstand (EN 1844)	Conform
Vouwbaarheid bij lage temperatuur (EN 495-5)	-40°C
Gevaarlijke substanties	Geen

